



## SAKRET FM G maalipohjuste

16 08 19

Pohjuste mineraalipohjaisille alustoille

### Käyttökohteet

- Ulkokäyttöön
- Julkisivut
- Betoni-, ja tiilialustoille
- Uusille pinnoittamattomille alustoille
- Vanhoille, vesiohenteisilla maaleilla maalatuille alustoille

### Ominaisuudet

- Myrkytön
- Väritön
- Alentaa ja tasaa alustan imukykyä
- Parantaa tartuntaa
- Vahvistaa alustaa
- Pienentää pinnoitteen menekkiä

### Ainesosat

- Akrylaattikopolymeeridispersio
- Ominaisuuksia parantavat lisäaineet

### Tekniset tiedot

Väri	Valkoinen, kuivana väritön
pH	8–9
Tiheys	1,35–1,50 g/cm <sup>3</sup>
Ohenne	Vesi
Kuivumisaika	Päälle maalattavissa n. 8 h

### Alustan esikäsittely

- Alustan on oltava kuiva (pintakosteus  $\leq 2\%$ )
- Vanhat, pinnoitetut alustat on puhdistettava suolasta, liasta ja pölystä
- Tiiviit ja sileät vastavaaletut betonialustat on karhennettava hiekkapuhaltimella tai teräsharjalla
- Tuoreet pinnat voidaan pohjustaa rakennustöiden päättymisen jälkeen aikaisintaan:
  - Betoni – 28 vrk:n kuluttua
  - Kalkkimentilaasti (Sakret CLP plus, MAP-MFF) – 14 vrk:n kuluttua
  - Mineraalipohjainen pinnoite (Sakret SBP, MRP-E) – 14 vrk:n kuluttua
  - Mineraalipohjaiset valmispinnoitteet (Sakret AP, SIP, SMS) – kun laasti on täysin kuiva
- Maalatut alustat: poista vanha maali ja käsittele samalla tavalla kuin uusi alusta
- Mikrobikasvusto on käsiteltävä Sakret FR-homeenpoistoaineella

### Työohjeet

- Ohenna pohjuste puhtaalla vedellä suhteessa 1:3.
- Sekoita huolellisesti
- Levitä pohjuste siveltimellä, telalla tai ruiskulla
- Levitä pohjustetta alustaan niin paljon kuin alusta imee (märkää märälle)

### Muita suosituksia käsitte-lyyn

- Alustan ja ilman lämpötilan on oltava  $\geq +5\text{ °C}$  ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava  $\leq 80\%$ .
- Älä työskentele sateessa tai kovassa tuulessa
- Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä

### Menekki

- Ohentamaton tiiviste - 16–24 m<sup>2</sup> / l (käyttövalmis tuote - 4–6 m<sup>2</sup> / l)
- Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuh-teista.



## SAKRET FM G maalipohjuste

16 08 19

<b>Pakkaus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muoviastia 5 l/72 kpl lavalla</li> <li>Muoviastia 10 l/36 kpl lavalla</li> </ul>
<b>Varastointi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 24 kk</li> <li>Varastointilämpötila +5 °C – +30 °C</li> <li>Suojattava jäätymiseltä!</li> </ul>
<b>Jätteenkäsittely</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.</li> </ul>
<b>Käyttöturvallisuus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.</li> <li>Sallittu VOC-pitoisuus on 30 g/l. Suurin VOC-pitoisuus tuotteessa on ≤ 2 g/l.</li> </ul>
<b>Muuta tietoa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekniset tiedot perustuvat +23 ±2 °C lämpötilaan ja 50 ±5 % suhteelliseen ilman- kosteuteen.</li> </ul>

Väri (perus-)	Pakkaus 1	Pakkaus 2	Viivakoodi
	5 l	72 kpl/lava	4751006564183
	10 l	36 kpl/lava	4751006564190

Teknisessä tuotetiedotteessa esitetyt tiedot pohjautuvat yllä mainitun tuotteen käyttöön, ellei muita valmistajan tekemiä ja julkaisemia teknisiä asiakirjoja ole. Valmistaja ei ole vastuussa menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen väärästä käytöstä. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tuotteen turvallisuudesta saat tietoa käyttöturvallisuustiedotteista, ilmoituksista arvoista - suoritusasoilmoituksesta.