



SAKRET HM10 hieno kalkkilaasti

28 02 2022

Kalkkisementtilaasti rakennusten saneeraukseen (lujuusluokka C II standardin EN 998-1 mukaisesti)

Käyttökohteet	• Heikoille ja huokoisille alustoille, kuten vanhojen rakennusten muuratut ja rapatut pinnat) • Sisä- ja ulkokäyttöön • Soveltuu erityisesti historiallisten rakennusten saneeraukseen • Jos puurakennusten rappausa saneerataan, on ehdottomasti arvioitava laastin soveltuvuus jokaiseen erityiseen rakennuskohteeseen • Voidaan levittää käsin tai koneellisesti																
Ominaisuudet	• Erittäin hyvin mekaanisesti kestävä • Säänkestävää • Parantaa sisäilman laatua • Myrkytön																
Ainesosat	• Portlandsementti • Sammutettu kalkki • Inertit täyteaineet • Ominaisuuksia parantavat lisäaineet																
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Veden lisäys</td><td>n. 4,75–5,25 l / 25 kg</td></tr><tr><td>Vetäytymisaika</td><td>n. 5 min.</td></tr><tr><td>Avoin aika</td><td>n. 2 tuntia</td></tr><tr><td>Ilman ja alustan lämpötila</td><td>+5 °C – +25 °C</td></tr><tr><td>Suurin raekoko</td><td>1,0 mm</td></tr><tr><td>25 kg kuivaa laastia tuottaa</td><td>n. 18 litraa märkäläästia</td></tr><tr><td>Kerrosvahvuus</td><td>5–20 mm (yhden kerroksen paksuus 5–12 mm)</td></tr><tr><td>Paloluokka</td><td>A1 (palamaton)</td></tr></table>	Veden lisäys	n. 4,75–5,25 l / 25 kg	Vetäytymisaika	n. 5 min.	Avoin aika	n. 2 tuntia	Ilman ja alustan lämpötila	+5 °C – +25 °C	Suurin raekoko	1,0 mm	25 kg kuivaa laastia tuottaa	n. 18 litraa märkäläästia	Kerrosvahvuus	5–20 mm (yhden kerroksen paksuus 5–12 mm)	Paloluokka	A1 (palamaton)
Veden lisäys	n. 4,75–5,25 l / 25 kg																
Vetäytymisaika	n. 5 min.																
Avoin aika	n. 2 tuntia																
Ilman ja alustan lämpötila	+5 °C – +25 °C																
Suurin raekoko	1,0 mm																
25 kg kuivaa laastia tuottaa	n. 18 litraa märkäläästia																
Kerrosvahvuus	5–20 mm (yhden kerroksen paksuus 5–12 mm)																
Paloluokka	A1 (palamaton)																
Alustan esikäsittely	• Alustan on oltava kiinteä, kuiva ja ehjä. Alusta on puhdistettava heikentyneistä ja irtoavista osista sekä pölystä, liasta, öljystä, maalijäämistä ja muista tartuntaa heikentävistä ainesosista. • Erittäin tiiviit ja sileät alustat on karhennettava. • Voimakkaasti imevät mineraaliset alustat on pohjustettava kertaalleen Sakret BG:llä tai Sakret UG:lla, vedellä ohennettuna suhteessa 1:3. • Heikot alustat on pohjustettava Sakret TGW-syväpohjusteella.																
Työohjeet	• Kuiva laasti sekoitetaan puhtaassa astiassa puhtaaseen veteen tasaiseksi, paakuttomaksi massaksi. • Anna laastin seistä n. 5 minuuttia ja sekoita uudelleen. • Kaikki työt on tehtävä huomioiden sementtilaasteja koskevat rappausohjeet!																
Muita suosituksia käsittelyyn	• Sitoutuvaan massaan ei saa lisätä vettä! • Ei sovellu suolavaurioisille alustoille. • Käsitelty pinta voidaan maalata höyryä läpäisevillä mineraalipohjaisilla maaleilla, kuten Sakret DP (kalkkimaali) ja Sakret DPC (kalkkisementtimaali) tai silikaattipohjaisella maalilla Sakret KS.																



SAKRET HM10 hieno kalkkilaasti

28 02 2022

Menekki	n. 14,5 kg/m² kuivaa laastia, kerrosvahvuus 10 mm
Pakkaus	Paperisäkki 25 kg / 48 säkkiä lavalla
Varastointi	- Pakkaus on suojattava sään vaikutuksilta, varastoidaan puulavoilla viileässä ja kuivassa. Repeytyneet tai avatut säkit on suljettava välittömästi. - Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk
Jätteenkäsittely	- Hävitä kovettunut seos paikallisten määräysten mukaisesti mineraalipohjaisena rakennusjätteenä. - Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.
Käyttöturvallisuus	- Sisältää sementtiä, reagoi alkalisesti kosteuden kanssa! - Sisältää liuotinta, kuusiarvoista kromia Cr (VI) ≤ 0,0002 %. - Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Muuta tietoa	- Kovettumisen aikana pinta pitää suojata suoralta auringonvalolta, vedolta, jäätymiseltä ja liian korkealta lämpötilalta (> +25 °C). - Tekniset tiedot perustuvat +23 ±2 °C lämpötilaan ja 50 ±5 % suhteelliseen ilman kosteuteen. - Valmistaja ilmoitettu valmistuspäivämäärän jälkeen: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT

Väri	Pakkaus 1	Pakkaus 2	Viivakoodi
Harmaa	25 kg	48 kpl/lava	4751006563636

Teknisessä tuotetiedotteessa esitetyt tiedot pohjautuvat yllä mainitun tuotteen käyttöön, ellei muita valmistajan tekemiä ja julkaisemia teknisiä asiakirjoja ole. Valmistaja ei ole vastuussa menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen väärästä käytöstä. Jos sinulla on kysytävää tai olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tuotteen turvallisuudesta saat tietoa käyttöturvallisuustiedotteista, ilmoituksista arvoista - suoritustasoilmoituksesta.