



SAKRET MAP-MFF kevytkuitulaasti

20 01 27

Kalkkisementtilaasti (lujuusluokka CS II standardin EN 998-1 mukaisesti)



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------|------------------|----------------|-----------|------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------|---------|----------------|--------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| Käyttökohteet | <ul style="list-style-type: none"> • Seinät ja katot • Sisä- ja ulkokäyttöön • Vain mineraalipohjaiset alustat! • Työstettävissä käsin tai koneellisesti • Voidaan tossuttaa • Termisesti eristävä kerros mineraalipohjaisille alustoille ja vanhoille vakaille rap-pausalustoille | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ominaisuudet | <ul style="list-style-type: none"> • Kestää kovaa kulutusta ja kovia sääolosuhteita • Harmaa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ainesosat | <ul style="list-style-type: none"> • Portlandsementti • Kevyet täyteaineet • Kuituvahvistettu • Inertit täyteaineet • Ominaisuuksia parantavat lisäaineet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekniset tiedot | <table border="1"> <tr> <td>Sekoitusvesi</td> <td>n. 7,5 l / 30 kg</td> </tr> <tr> <td>Vetäytymisaika</td> <td>n. 3 min.</td> </tr> <tr> <td>Avoin aika</td> <td>n. 2 tuntia</td> </tr> <tr> <td>Ilman ja alustan lämpötila</td> <td>+5 °C – +25 °C</td> </tr> <tr> <td>Kerrosvahvuus</td> <td>5–25 mm</td> </tr> <tr> <td>Suurin raekoko</td> <td>1,0 mm</td> </tr> <tr> <td>30 kg kuivaa laastia tuottaa</td> <td>n. 31 litraa märkäläästia</td> </tr> <tr> <td>Paloluokka</td> <td>A1 (palamaton)</td> </tr> </table> | | Sekoitusvesi | n. 7,5 l / 30 kg | Vetäytymisaika | n. 3 min. | Avoin aika | n. 2 tuntia | Ilman ja alustan lämpötila | +5 °C – +25 °C | Kerrosvahvuus | 5–25 mm | Suurin raekoko | 1,0 mm | 30 kg kuivaa laastia tuottaa | n. 31 litraa märkäläästia | Paloluokka | A1 (palamaton) |
| Sekoitusvesi | n. 7,5 l / 30 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vetäytymisaika | n. 3 min. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avoin aika | n. 2 tuntia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilman ja alustan lämpötila | +5 °C – +25 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kerrosvahvuus | 5–25 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suurin raekoko | 1,0 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 kg kuivaa laastia tuottaa | n. 31 litraa märkäläästia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paloluokka | A1 (palamaton) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alustan esikäsittely | <ul style="list-style-type: none"> • Alustan on oltava kiinteä, kuiva ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset. • Voimakkaasti imevät mineraaliset alustat on pohjustettava kertaalleen Sakret BG:llä tai Sakret UG:lla, vedellä ohennettuna suhteessa 1:3. • Erityisen tiiviit ja sileät on karhennettava ja pohjustettava Sakret QG -pohjusteella. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Työohjeet | <ul style="list-style-type: none"> • Sekoita kuivalaasti puhtaassa astiassa puhtaaseen, kylmään veteen tasaiseksi massaksi. Vetäytymisajan jälkeen (n. 3 min) sekoita vielä kertaalleen. • Noudata kaikkia kalkkisementtirappaukseen ja -korjaukseen liittyviä teknisiä määräyksiä ja sääntöjä. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muita suosituksia käsitte-lyyn | <ul style="list-style-type: none"> • Sitoutuvaan massaan ei saa lisätä vettä! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menekki | <ul style="list-style-type: none"> • n. 10 kg/m² kuivaa laastia, kerrosvahvuus 10 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakkaus | <ul style="list-style-type: none"> • Paperisäkki 30 kg / 36 sakkia lavalla | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varastointi | <ul style="list-style-type: none"> • Pakkaus on suojattava sään vaikutuksilta, varastoidaan puulavoilla viileässä ja kuivassa. Repeytyneet tai avatut säkit on suljettava välittömästi. • Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk | | | | | | | | | | | | | | | | | |



SAKRET MAP-MFF kevytkuitulaasti

20 01 27

| | |
|---------------------------|--|
| Jätteenkäsittely | <ul style="list-style-type: none">• Hävitä kovettunut seos paikallisten määräysten mukaisesti mineraalipohjaisena rakennusjätteenä.• Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. |
| Käyttöturvallisuus | <ul style="list-style-type: none">• Sisältää sementtiä, reagoi alkalisesti veden kanssa!• Liukoisen kuudenarvoisen kromin pitoisuus Cr (VI) ≤ 0.0002 %.• Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa. |
| Muuta tietoa | <ul style="list-style-type: none">• Kovettumisen aikana pinta pitää suojata suoralta auringonvalolta, vedolta, jäätymiseltä ja liian korkealta lämpötilalta ($> +25$ °C).• Tekniset tiedot perustuvat $+23 \pm 2$ °C lämpötilaan ja 50 ± 5 % suhteelliseen ilmakesteuteen.• Valmistaja ilmoitettu valmistuspäivämäärän jälkeen: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB SAKRET LT |

| Väri | Pakkaus 1 | Pakkaus 2 | Viivakoodi |
|--------|-----------|-------------|---------------|
| Harmaa | 30 kg | 36 kpl/lava | 4751006565401 |

Teknisessä tuotetiedotteessa esitetyt tiedot pohjautuvat yllä mainitun tuotteen käyttöön, ellei muita valmistajan tekemiä ja julkaisemia teknisiä asiakirjoja ole. Valmistaja ei ole vastuussa menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen väärästä käytöstä. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tuotteen turvallisuudesta saat tietoa käyttöturvallisuustiedotteista, ilmoitetuista arvoista - suoritustasoilmoituksesta.