



## SAKRET SP - ruiskutasoite

Käyttökohteet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisäkäyttöön</li> <li>Seinät ja katot</li> <li>Työstetään käsin</li> <li>Soveletuu useimmille alustoille, mm. sementti-, rappaus-, kipsilevy-, betoni-, siporex-, puukuitu- ja lastulevyalustoille</li> </ul>																
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käyttövalmis</li> <li>Helppo työstää ja hioa</li> <li>Vähäinen kutistuvuus</li> <li>Valkoinen, hyvin peittävä</li> <li>Liutteeton</li> </ul>																
Ainesosat:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veden polymeeridispersio</li> <li>Inertit täyteaineet</li> <li>Lisäaineet</li> </ul>																
Tekniset tiedot:	<table border="1"> <tr> <td>Olomuoto</td> <td>Tahnamainen</td> </tr> <tr> <td>Raekoko</td> <td>&lt; 0,25 mm</td> </tr> <tr> <td>Väri</td> <td>Valkoinen</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>11–13</td> </tr> <tr> <td>Tiheys</td> <td>1,73±0,03 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Kuiva-ainepitoisuus</td> <td>75 %</td> </tr> <tr> <td>Liukoisuus (vesi), +20 °C</td> <td>Hyvä</td> </tr> <tr> <td>Kuivumisaika (+20 °C / 50 %)</td> <td>1mm: 1–1,5 h</td> </tr> </table>	Olomuoto	Tahnamainen	Raekoko	< 0,25 mm	Väri	Valkoinen	pH	11–13	Tiheys	1,73±0,03 g/cm <sup>3</sup>	Kuiva-ainepitoisuus	75 %	Liukoisuus (vesi), +20 °C	Hyvä	Kuivumisaika (+20 °C / 50 %)	1mm: 1–1,5 h
Olomuoto	Tahnamainen																
Raekoko	< 0,25 mm																
Väri	Valkoinen																
pH	11–13																
Tiheys	1,73±0,03 g/cm <sup>3</sup>																
Kuiva-ainepitoisuus	75 %																
Liukoisuus (vesi), +20 °C	Hyvä																
Kuivumisaika (+20 °C / 50 %)	1mm: 1–1,5 h																
Alustan esikäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset</li> <li>Mineraalipohjaiset alustat on pohjustettava SAKRET TGW -syväpohjusteella tai SAKRET BG -pohjusteella. Puupohjaiset alustat on pohjustettava SAKRET UG -yleispohjusteella</li> </ul>																
Työohjeet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekoita tasoite ennen käyttöä</li> <li>Älä ohenna</li> <li>Lisää tasoitemassa laastiruiskun säiliöön ja ruiskuta tasainen kerros tasoitettavalle alustalle</li> <li>Suosittelu ruiskun suuttimen koko 651 tai 661</li> <li>Hio kuivunut tasoitepinta 100–150 µm hiomapaperilla</li> <li>Epätasaisten pintojen korjaamiseksi tasoitemassa voidaan tarvittaessa levittää toiseen kertaan</li> <li>Työlämpötila +15 – +25 °C</li> </ul>																
Muita ohjeita:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Älä sekoita tasoitetta muihin materiaaleihin! Tämä saattaa vaikuttaa tasoitteen ominaisuuksiin</li> <li>Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä</li> </ul>																
Menekki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,5 - 1,75 kg/m<sup>2</sup> / 1 mm</li> <li>Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.</li> </ul>																
Pakkaus:	<ul style="list-style-type: none"> <li>PE muovisäkki 25 kg / 40 sakkia lavalla</li> </ul>																
Varastointi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk</li> <li>Säilytyslämpötila +5 – +30 °C</li> </ul>																
Jätteenkäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.</li> </ul>																
Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.</li> </ul>																
Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen.</li> <li>Ei saa jäätyä!</li> </ul>																

Väri	Pakkaus	kpl/lava	EAN-koodi
Valkoinen	25 kg	20 kpl/lv	4751006562264