

**SAKRET TGW - syväpohjuste**

Kvartsihiekkää sisältävä pohjuste sileille/imukyvyttömille betonialustoille.

Käyttökohteet:	<ul style="list-style-type: none"> Sisä- ja ulkokäyttöön Seinät, katot ja lattiat Kalkkisementti- ja kalkkialustat Rappaus-, tapetointi- ja muut pinnoitustyöt Heikot ja murenevat alustat 								
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none"> Alentaa ja tasaa alustan imukykyä Parantaa tartuntaa ja vahvistaa alustaa Liuotteeton Helpottaa rappaus- ja muita pinnoitustöitä Ei hydrofobinen Kuivana himmeä ja väritön 								
Ainesosat:	<ul style="list-style-type: none"> Veden polymeeridispersio Lisä-aineet 								
Tekniset tiedot:	<table border="1"> <tr> <td>pH</td> <td>8 - 9</td> </tr> <tr> <td>Tiheys</td> <td>1.00 ± 0.01 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Liukoisuus veteen +20 °C</td> <td>Rajaton</td> </tr> <tr> <td>Kuivumisaika</td> <td>n. 2 h</td> </tr> </table>	pH	8 - 9	Tiheys	1.00 ± 0.01 g/cm ³	Liukoisuus veteen +20 °C	Rajaton	Kuivumisaika	n. 2 h
pH	8 - 9								
Tiheys	1.00 ± 0.01 g/cm ³								
Liukoisuus veteen +20 °C	Rajaton								
Kuivumisaika	n. 2 h								
Alustan esikäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset. Alusta voidaan pohjustaa vasta kun kaikki muut pohjatyöt on tehty (tasoitus, hionta) ja kun alusta on täysin kuiva. 								
Työ-ohjeet:	<ul style="list-style-type: none"> Pohjuste on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Pohjustetta ei ohenneta. Erittäin imukykyiset alustat pohjustetaan kaksi kertaa. Levitä siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Työskentelylämpötila +5 - +25 °C. 								
Muita ohjeita:	<ul style="list-style-type: none"> Vältä lätkäköitymistä Älä sekoita pohjustetta muihin materiaaleihin tai veteen! Tämä saattaa vaikuttaa pohjusteen ominaisuuksiin. Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä 								
Menekki:	<ul style="list-style-type: none"> Kevybetoni - 0,80 l/m² Betonitiili (3 p) - 1,35 l/m² Silikaattitiili - 0,25 l/m² Betoni (kuiva) - 0,50 l/m² Betoni (märkä) - 0,15 l/m² <p>Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.</p>								
Pakkaus:	<ul style="list-style-type: none"> PE muoviasia 1 l / laatikossa 15 kpl/ lavalla 360 kpl PE muoviasia 5 l/ lavalla 72 kpl. PE muoviasia 10 l/ lavalla 36 kpl PE muoviasia 20 l/ lavalla 22 kpl 								
Varastointi:	<ul style="list-style-type: none"> Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk Varastointilämpötila +5 - +30 °C Ei saa jäätyä! 								
Jätteenkäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. 								
Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none"> Vaaralausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa. Tuotteen VOC-pitoisuus ≤ 1 g/l (Sallittu VOC-pitoisuus 30 g/l). 								
Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none"> Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen. 								